

紡織實驗室

**Test Report** 報告號碼: TX61094B/2017 /SP 日期: 2017 年 07 月 07 日 頁數: 一 之 一 頁

戴壘科技股份有限公司  
台北市大安區敦化南路一段 337 號 4 樓

我們依照客戶的要求, 根據申請者送交的樣品進行測試如下:

樣品敘述 : 一塊防割布料  
顏色 : 灰色  
原產國家 : 台灣  
申請者 : 戴壘科技股份有限公司  
收件日期 : 2017 年 06 月 14 日  
測試週期 : 2017 年 06 月 14 日至 2017 年 06 月 27 日

測試項目&測試方法 : 依申請者要求進行下列測試

測試結果:


耐磨測試 (9 kpa) (依國際標準組織 ISO 12947-2:1998/Cor 1:2002 - Martindale tester)  
超過 300,000 轉

- 測試樣和剩樣退還給申請者 -

備註: 此份報告的測試結果摘錄自報告號碼 TX61094/2017/SP, 日期: 2017 年 06 月 27 日。

\*\*\* 結 束 \*\*\*

台灣檢驗科技股份有限公司

  
胡順隆  
主任